

Especificações Técnicas

Filme de polietileno		Extrusão dupla	
Proteção contra raios UV		140 kLy/ano 0,9% Aditivo 180 kLy/ano 1,2% Aditivo	
Cor		Prata Reflectora e Titânio Branco	
Propriedades térmicas		Ponto de amolecimento de Vicat (1kg) 93°C	
Temperatura de rachadura fria		-25°C	
700 micra de espessura		Camada tecida na parte superior = 240 micra +/- 10% Capa de bolhas = 350 micra +/- 10% Película inferior = 150 micra +/- 10%	
Peso por m²		637gms +/- 10%	
Largura total das bolhas		2000mm / 2500mm +/- 1%	
Bordas de soldagem		30mm +/- 10%	
Largura total		2060mm / 2560mm +/- 10%	
Diâmetro do rolo		0.80m +/- 1%	
Comprimento do rolo		102m +/- 2%	
Quantidade estimada para um caminhão de 120m³		2.5m = 14,535m² = 57 rolos 2m = 15,912m² = 78 rolos	
Quantidade estimada de contêineres		20ft = 4,692m² = 23 rolos 40ft = 11,220m² = 55 rolos	
Embalagem		Embalado em bolsas de polietileno	
Diâmetros centrais		Interno 76mm/Externo 80mm	
Identificação		Identificação do lote com certificado de qualidade e uma etiqueta com o comprimento/classificação	
Garantia		Garantia de 6 anos	
TECNOLOGIA GEOBUBBLE®			
Largura x comprimento da bolha		15x30mm	
Altura da bolha		5.5mm	
Número de bolhas por m²		1943	
CAMADA TECIDA NA PARTE SUPERIOR	Material	Resistência à Tração (N/m)	Resistência ao Rasgamento (N)
Deformar	HDPE	50	160
Trama	HDPE	50	160

Informações da empresa:
www.plastipack.co.uk

Informações sobre o produto:
www.geobubble.co.uk

Armazenagem de água:
www.vapourguard.co.uk

Wainwright House, 4 Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St Leonards-on-Sea, TN38 9PP UK
t: +44 (0) 1424 851659 f: +44 (0) 1424 853909 e: info@plastipack.co.uk